No English title available. Patent Number: DE4401911 Publication date: 1995-08-03

Inventor(s): ETZBACH KARL-HEINZ DR (DE); WAGENBLAST GERHARD DR

(DE); BECKMANN STEFAN DR (DE); SENS RUEDIGER DR (DE)

Applicant(s): BASF AG (DE)
Requested Patent: DE4401911

Application Number: DE19944401911 19940124 Priority Number(s): DE19944401911 19940124

IPC Classification: C09B69/10; C09B29/08; C07D401/04; C07D409/04; C07D521/00;

G02F1/35; C08F246/00; C07D207/42; C07D231/14; C07D233/66; C07D235/24; C07D249/00; C07D247/00; C07D261/10; C07D263/34; C07D273/00; C07D277/32; C07D277/62; C07D285/01; C07D291/00; C07D307/56; C07D307/82; C07D333/68;

C07D333/70; C07D471/04; C07D495/04; C07D513/04

EC Classification: C07D277/50, C08F246/00, C09B69/10K, G02F1/361B,

G02F1/361B2, G02F1/361D2, C07D333/38

Equivalents: WO9520182

Abstract	

The invention relates to the use in non-linear optics of azo dyes of formula I and the use of polymers containing azo dyes which include as characteristic monomer units bivalent groups derived from an azo dye of formula (I) wherein: D represents the residue of a diazo component derived from an aniline or from a five-membered aromatic heterocyclic amine whose heterocyclic ring includes one to three heteroatoms chosen from the group nitrogen, oxygen and sulphur and which can be anellated by a benzene, thiophene, pyridine or pyrimidine ring; R<1> and R<2> represent, independently of each other, hydrogen, C1-C6-alkyl or C5-C7-cycloalkyl; and R<3> and R<4> represent, independently of each other, hydrogen or C1-C6 alkyl which can be substituted by hydroxyl, acryloyloxyl or methacryloyloxyl, at least one of the two groups R<1> and R<2> not being hydrogen.

Data guantied from the configurate developer 12

Data supplied from the esp@cenet database - 12



(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift

® DE 44 01 911 A 1



DEUTSCHES

PATENTAMT

② Aktenzeichen:

P 44 01 911.4

2 Anmeldetag:

24. 1.94

43 Offenlegungstag:

3. 8.95

⑤ Int. Cl.⁵: C 09 B 69/10

C 09 B 29/08 C 07 D 401/04 C 07 D 409/04 C 07 D 521/00 G 02 F 1/35

C 08 F 246/00

// C07D 207/42,231/14,233/66,235/24,249/00,247/00,261/10,263/34,273/00,277/32,277/62,285/01,291/00,307/56, 307/82,333/68,333/70,471/04,495/04,513/04 (C08F 246/00,220:00,212:00)

(1) Anmelder:

BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

@ Erfinder:

Beckmann, Stefan, Dr., 68167 Mannheim, DE; Etzbach, Karl-Heinz, Dr., 67227 Frankenthal, DE; Sens, Rūdiger, Dr., 68165 Mannheim, DE; Wagenblast, Gerhard, Dr., 67273 Weisenheim, DE

(S) Verwendung von Aryl- oder Heteroarylazoanilinen in der nichtlinearen Optik

Verwendung von Azofarbstoffen mit einer Diazokomponente, die sich von einem Anilin oder von einem fünfgliedrigen aromatischen heterocyclischen Amin ableitet, das ein bis drei Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, im heterocyclischen Ring aufweist und durch einen Benzol-, Thiophen-Pyridin- oder Pyrimidinring anelliert sein kann, und einer Kupplungskomponente aus der Reihe der in ortho-Position substituierten Aniline in der nichtlinearen Optik, Polymerisate, die sich von den genannten Azofarbstoffen ableiten, sowie deren Verwendung in der nichtlinearen Optik.

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Azofarbstoffen mit einer Diazokomponente, die sich von einem Anilin oder von einem fünfgliedrigen aromatischen heterocyclischen Amin ableitet, das ein bis drei Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, im heterocyclischen Ring aufweist und durch einen Benzol-, Thiophen-, Pyridin- oder Pyrimidinring anelliert sein kann, und einer Kupplungskomponente aus der Anilinreihe in der nichtlinearen Optik, Polymerisate, die sich von den genannten Azofarbstoffen ableiten, sowie deren Verwendung in der nichtlinearen Optik.

Die nichtlinearen optischen Eigenschaften organischer Verbindungen finden in vielen Bereichen der Optoelektronik Anwendung. Beispiele dafür sind Anwendungen in der Frequenzverdoppelung, in Phasenmodulatoren, optischen Verstärkern, Interferometern, optischen Schaltern oder in der Nachrichtentechnik.

Es ist allgemein bekannt, daß organische Materialien, insbesondere Polymere mit speziellen Chromophoren nichtlinear optische Eigenschaften aufweisen können, welche zum Teil größer sind als die vergleichbarer anorganischer Materialien.

Die gegenwärtig am häufigsten angewandten Materialien sind anorganische Kristalle, z. B. aus Kaliumdihydrogenphosphat oder Lithiumniobat. Diese Kristalle sind aufwendig und mit hohen Kosten herzustellen sowie aufgrund ihrer starren Struktur nur schwierig in optischen Geräten anzuwenden. Ein weiterer Nachteil sind ihre geringen nichtlinearen Effekte.

Ein besonderer Vorteil geeigneter organischer Chromophore und ihrer Anwendung in polymeren Materialien liegt in ihrer einfachen Herstellung und Verarbeitung.

Die in der nichtlinearen Optik angewandten Unromophore werden in der Regel entweder in kristalliner oder polymergebundener Form eingesetzt.

Aus Angew. Chem., Band 96, Seiten 637 bis 651, 1984, ist die Anwendung von Stilbenderivaten oder speziellen Azofarbstoffen für diesen Zweck bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es nun, geeignete organische Chromophore auf Basis von Aryl- oder Heteroarylazoanilinen bereitzustellen, die sich vorteilhaft für die Anwendung in nichtlinear optischen Systemen eignen. Insbesondere sollten solche Azoverbindungen große Hyperpolarisierbarkeitswerte aufweisen.

Es wurde nun gefunden, daß sich Azofarbstoffe der Formel I

40 in der

25

D für den Rest einer Diazokomponente, die sich von einem Anilin oder von einem fünfgliedrigen aromatischen heterocyclischen Amin ableitet, das ein bis drei Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, im heterocyclischen Ring aufweist und durch einen Benzol-, Thiophen-, Pyridin- oder Pyrimidinring anelliert sein kann,

 R^1 und R^2 unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff, $C_1 - C_6$ -Alkyl oder $C_5 - C_7$ -Cycloalkyl und R^3 und R^4 unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff oder $C_1 - C_6$ -Alkyl, das durch Acryloyloxy oder Methacryloyloxy substituiert sein kann,

mit der Maßgabe, daß mindestens einer der beiden Reste R¹ und R² von Wasserstoff verschieden ist, vorteilhaft zur Anwendung in der nichtlinearen Optik eignen.

Bevorzugt ist die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, in der D für den Rest einer Diazokomponente steht, die sich von einem Anilin oder von einem heterocyclischen Amin aus der Pyrrol-, Furan-, Thiophen-, Pyrazol-, Imidazol-, Oxazol-, Isoxazol-, Thiazol-, Isothiazol-, Triazol-, Oxadiazol-, Thiadiazol-, Benzofuran-, Benzthiophen-, Benzimidazol-, Benzoxazol-, Benzthiazol-, Benzisothiazol-, Pyridothiophen-, Pyrimidothiophen- oder Thienothiazolreihe ableitet.

Besonders bevorzugt ist die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, der D für den Rest einer Diazokomponente steht, die sich von einem Anilin oder von einem heterocyclischen Amin aus der Pyrrol-, Thiophen-, Pyrazol-, Thiazol-, Isothiazol-, Triazol-, Thiadiazol-, Benzthiaphen-, Benzthiazol-, Benzisothiazol-, Pyridothiophen-, Pyrimidothiophen- oder Thienothiazolreihe ableitet.

Von besonderer Bedeutung ist die Verwendung von solchen Azofarbstoffen der Formel I in der nichtlinearen Optik, in der

D für einen Rest der Formel

$$L^{2} \longrightarrow L^{3} \quad L^{2} \longrightarrow L^{3} \quad L^{3} \quad L^{5} \longrightarrow L^{6} \quad L^{8} \longrightarrow N$$

$$L^{1} \longrightarrow L^{4} \qquad (IIb) \qquad (IIc) \qquad (IId)$$

$$L^{9} \longrightarrow L^{6} \quad L^{10} \longrightarrow N \qquad N \longrightarrow N \qquad L^{12} \longrightarrow N$$

$$L^{11} \longrightarrow L^{11} \longrightarrow N \qquad N \longrightarrow N \qquad N \longrightarrow N$$

$$L^{12} \longrightarrow N \qquad 15$$

$$(IIe) \qquad (IIf) \qquad (IIg) \qquad (IIh)$$

$$L^{13} \longrightarrow N \qquad L^{13} \longrightarrow N \qquad (IIj) \qquad (IIk)$$

$$L^{13} \longrightarrow N \qquad (IIi) \qquad (IIjj) \qquad (IIk) \qquad 25$$

$$(IIi) \qquad (IIm) \qquad (IIm) \qquad (IIn)$$

$$L^{4} \longrightarrow N \qquad S \qquad CN \qquad 35$$

$$L^{13} \longrightarrow N \qquad Oder \qquad L^{16} \longrightarrow N \qquad (IIn)$$

$$L^{15} \longrightarrow N \qquad Oder \qquad L^{16} \longrightarrow N \qquad (IIp)$$

steht, worin

L¹ Nitro, Cyano, $C_1 - C_6$ -Alkanoyl, Benzoyl, $C_1 - C_6$ -Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl oder einen Rest der Formel -CH = T, worin T die Bedeutung von Hydroxyimino, $C_1 - C_4$ -Alkoxyimino oder eines Restes einer CH-aciden Verbindung besitzt,

50

60

65

 L^2 Wasserstoff, $C_1 - C_6$ -Alkyl, Halogen, Hydroxy, Mercapto, gegebenenfalls durch Phenyl oder $C_1 - C_4$ -Alkoxy substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkylthio, gegebenenfalls substituiertes Phenylthio, $C_1 - C_6$ -Alkylsulfonyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl,

L³ Cyano, C₁ - C₄-Alkoxycarbonyl oder Nitro,

L⁴ Wasserstoff, C₁ - C₆-Alkyl oder Phenyl,

L⁵ C₁ - C₆-Alkyl oder Phenyl,

 L^6 Wasserstoff, Cyano, $C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl, $C_1 - C_6$ -Alkanoyl, Thiocyanato oder Halogen,

 L^7 Phenyl, Nitro, Cyano, $C_1 - C_6$ -Alkanoyl, Benzoyl, $C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl, $C_1 - C_6$ -Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl oder einen Rest der Formel -CH = T, worin T die obengenannte Bedeutung besitzt,

 L^8 Wasserstoff, $C_1 - C_6$ -Alkyl, Cyano, Halogen, gegebenenfalls durch Phenyl oder $C_1 - C_4$ -Alkoxy substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkoxy, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkylthio, gegebenenfalls substituiertes Phenylthio, $C_1 - C_6$ -Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl oder $C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl,

L⁹ Cyano, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkyl, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes $C_1 - C_6$ -Alkylthio, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, Thienyl, $C_1 - C_4$ -Alkylthienyl, Pyridyl oder $C_1 - C_4$ -Alkylpyridyl,

L10 Phenyl oder Pyridyl,

5 L¹¹ Trifluormethyl, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes C₁-C₆-Alkylthio oder C₁-C₆-Dialkylamino,

 $L^{12}C_1 - C_6$ -Alkyl, Phenyl, 2-Cyanoethylthio oder 2-($C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl)ethylthio,

L13 Wasserstoff, Nitro oder Halogen,

L14 Wasserstoff, Cyano, C1 - C4-Alkoxycarbonyl, Nitro oder Halogen und

L¹⁵, L¹⁶ und L¹⁷ gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, C₁—C₆-Alkyl, C₁—C₆-Alkoxy, Halogen, Nitro, Formyl, Cyano, C₁—C₄-Alkoxycarbonyl, C₁—C₆-Alkylsulfonyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl oder L¹⁶ auch gegebenenfalls durch Nitro substituiertes Phenylazo bedeuten.

Alle in den obengenannten Formeln I und II auftretenden Alkylgruppen können sowohl geradkettig als auch verzweigt sein.

Wenn in den obengenannten Formeln I und II substituierte Phenylgruppen auftreten, können, sofern nicht anders vermerkt, als Substituenten z. B. C_1-C_4 -Alkyl, Chlor, Brom, Nitro oder C_1-C_4 -Alkoxy in Betracht kommen. Die Phenylreste weisen dabei in der Regel 1 bis 3 Substituenten auf.

Reste L², L⁴, L⁵, L⁸, L⁹, L¹¹, L¹², L¹⁵, L¹⁶, L¹⁷, R⁷, R², R³ und R⁴ sind z. B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, Pentyl, Isopentyl, Neopentyl, tert-Pentyl, Hexyl oder 2-Methylpentyl

Reste R¹ und R² sind weiterhai z. B. Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Cycloheptyl.

Reste R³ und R⁴ sind weiterhin z. B. 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl, 3-Hydroxypropyl, 2-Hydroxybutyl, 4-Hydroxybutyl, 5-Hydroxypentyl, 6-Hydroxyhexyl, 2-Aminoethyl, 2-Aminopropyl, 3-Aminopropyl, 2-Aminobutyl, 4-Aminobutyl, 5-Aminopentyl, 6-Aminohexyl, 2-Acryloyloxyethyl, 2-Methacryloyloxyethyl, 2- oder 3-Acryloyloxypropyl, 2- oder 4-Acryloyloxybutyl, 2- oder 4-Methacryloyloxybutyl, 5-Acryloyloxypentyl, 5-Methacryloyloxypentyl, 6-Acryloyloxyhexyl oder 6-Methacryloyloxyhexyl.

Reste L9 sind weiterhin z. B. Benzyl oder 1- oder 2-PhenylethyL

Reste L², L⁸, L⁹ und L¹¹ sind weiterhin z. B. Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, Pentylthio, Hexylthio, Benzylthio oder 1- oder 2-Phenylethylthio.

Reste L² und L⁸ sind weiterhin z. B. Phenylthio, 2-Methylphenylthio, 2-Methoxyphenylthio oder 2-Chlorphenylthio.

Reste L², L⁸, L¹⁵, L¹⁶ und L¹⁷ sind weiterhin z. B. Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, sec-Butoxy, Pentyloxy, Isopentyloxy, Neopentyloxy, tert-Pentyloxy, Hexyloxy oder 2-Methylpentyloxy.

Reste L⁶ sind, wie weiterhin auch Reste L², L⁸, L¹³, L¹⁴, L¹⁵, L¹⁶ und L¹⁷, z. B. Fluor, Chlor oder Brom.

Reste L⁷ sind, wie weiterhin auch Reste L¹, L², L⁸, L¹⁵, L¹⁶ und L¹⁷, z. B. Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl sec-Butylsulfonyl, Pentylsulfonyl, Isopentylsulfonyl, Neopentylsulfonyl, Hexylsulfonyl, Phenylsulfonyl, 2-Methylphenylsulfonyl, 2-Methoxyphenylsulfonyl oder 2-Chlorphenylsulfonyl.

Reste L³ sind, wie weiterhin auch Reste L⁶, L⁷, L⁸, L¹⁴, L¹⁵, L¹⁶ und L¹⁷, z. B. Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Isobutoxycarbonyl oder sec-Butoxycarbonyl.

Reste L² und L⁸ sind weiterhin z. B. 2-Methoxyethoxy, 2-Ethoxyethoxy, 2- oder 3-Methoxypropoxy, 2- oder 3-Ethoxypropoxy, 2- oder 4-Ethoxybutoxy, 5-Methoxypentyloxy, 5-Ethoxypentyloxy, 6-Methoxyhexyloxy, 6-Ethoxyhexyloxy, Benzyloxy oder 1- oder 2-Phenylethoxy.

Reste L¹¹ sind weiterhin z. B. Dimethylamino, Diethylamino, Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, Dipentylamino, Dihexylamino oder N-Methyl-N-ethylamino.

Reste L¹² sind weiterhin z. B. 2-Methoxycarbonylethylthio oder 2-Ethoxycarbonylethylthio.

Reste L⁹ sind weiterhin z. B. Phenyl, 2-, 3- oder 4-Methylphenyl, 2,4-Dimethylphenyl, 2-, 3- oder 4-Methoxyphenyl, 2-, 3- oder 4-Methoxyphenyl, 2- oder 3-Methylphenyl oder 2-, 3- oder 4-Methylpyridyl.

Reste L¹, L⁶ und L⁷ sind weiterhin z. B. Formyl, Acetyl, Propionyl, Butyryl, Pentanoyl oder Hexanoyl.

Wenn L¹ oder L⁷ für den Rest -CH=T stehen, worin T sich von einer CH-aciden Verbindung H₂T ableitet, können als CH-acide Verbindungen H₂T z. B. Verbindungen der Formel

55

60

in Betracht kommen, wobei

Z¹ Cyano, Nitro, C₁—C₄-Alkanoyl, gegebenenfalls substituiertes Benzoyl, C₁—C₄-Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl, Carboxyl, C₁—C₄-Alkoxycarbonyl, C₃—C₄-Alkenyloxycarbonyl, Phenoxycarbonyl, Carbamoyl, C₁—C₄-Mono- oder Dialkylcarbamoyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylcarbamoyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, Benzthiazol-2-yl, Benzimidazol-2-yl, 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl oder 2-Hydroxychinoxalin-3-yl,

30

35

50

55

60

 $Z^2C_1-C_4$ -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_3-C_4 -Alkenyloxy,

Z³C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, C₃-C₄-Alkenyloxycarbonyl, Phenylcarbamoyl oder Benzimidazol-2-yl,

Z⁴ Cyano, C₁ – C₄-Alkoxycarbonyl oder C₃ – C₄-Alkenyloxycarbonyl,

Z⁵ Wasserstoff, C₁ - C₆-Alkyl, C₁ - C₄-Alkanoylamino oder Benzoylamino,

Z⁶ Wasserstoff, C₁ - C₄-Alkyl oder Phenyl,

Z⁷ Sauerstoff oder Schwefel und

Z⁸ C₁ - C₄-Alkyl bedeuten.

Dabei ist der Rest der sich von Verbindungen der Formel IIIa, IIIb oder IIIc ableitet, worin Z^1 Cyano, C_1-C_4 -Alkanoyl, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_3-C_4 -Alkenyloxycarbonyl, Z^2 C_1-C_4 -Alkoxy oder C_3-C_4 -Alkenyloxy, Z^3 C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_3-C_4 -Alkenyloxycarbonyl und Z^4 Cyano bedeuten, hervorzuheben.

Besonders hervorzuheben ist dabei der Rest der sich von Verbindungen der Formel IIIa, IIIb oder IIIc ableitet, worin Z^1 Cyano, $C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl oder $C_3 - C_4$ -Alkenyloxycarbonyl, Z^2 $C_1 - C_4$ -Alkoxycarbonyl oder $C_3 - C_4$ -Alkenyloxycarbonyl und Z^4 Cyano bedeuten.

Hervorzuheben ist die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, in der D für den Rest einer Diazokomponente steht, die sich von einem Anilin, Aminothiazol oder Aminothiophen ableitet, wobei Reste der Formel IIb, IId oder IIp besonders zu nennen sind.

Hervorzuheben ist weiterhin die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, in der R^1 -für Wasserstoff und R^2 für C_1 — C_4 -Alkyl stehen.

Hervorzuheben ist weiterhin die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, in der R^3 und R^4 unabhängig voneinander jeweils für C_1 — C_4 -Alkyl stehen.

Besonders hervorzuheben ist die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I, in der R¹ für Wasserstoff und R² für C₃—C₄-Alkyl, dabei insbesondere für Isopropyl, sec-Butyl und tert-Butyl, stehen.

Weiterhin besonders hervorzuheben ist die erfindungsgemäße Verwendung von Azofarbstoffen der Formel I. in der D für einen Rest der Formel IIb, IId oder IIp steht, worin

L1 Nitro, Cyano oder Formyl,

L²C₁-C₄-Alkyl oder Halogen,

L³ Cyano, C₁ - C₄-Alkoxycarbonyl oder Nitro,

L7 Phenyl, Cyano oder Formyl,

L⁸C₁-C₄-Alkyl oder Halogen,

L15 Wasserstoff,

L¹⁶ Nitro, Cyano oder C₁ - C₄-Alkoxycarbonyl und

L17 Wasserstoff oder Nitro bedeuten.

Die Azofarbstoffe der Formel I sind an sich bekannt und z.B. in der EP-201 896, DE-A-31 08 077, US-A-4 843 153 oder GB-A-1 546 803 beschrieben oder können nach den dort genannten Methoden erhalten werden.

Die Azofarbstoffe der Formel 1 weisen besonders große molekulare Hyperpolarisierbarkeitswerte (β) auf.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin Azofarbstoffe enthaltende Polymerisate, die als charakteristische Monomereinheiten einen bivalenten Rest, der sich von einem Azofarbstoff der Formel 1 ableitet, sowie Reste der Formeln IV, V und VI

$$Q^{1} - CO - C - Q^{2}$$

$$CH_{2}$$

$$C_{6}H_{5} - CH$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

25
 C_6H_5 — CH — CH — CH_2
 CH_2
 CH_2

aufweisen, worin

35

50

55

 Q^1 Hydroxy, $C_1 - C_6$ -Alkoxy, Oxiranylmethoxy, Phenoxy, Amino oder $C_1 - C_4$ -Mono- oder Dialkylamino, Q^2 Wasserstoff oder Methyl und

W C2-C10-Alkylen bedeuten,

wobei der Anteil der Monomereinheiten der bivalenten Reste, die sich von Formel I ableiten, 1 bis 100 Mol-%, der der Formel IV 0 bis 99 Mol-%, der der Formel V 0 bis 99 Mol-% und der der Formel VI 0 bis 75 Mol-%, jeweils bezogen auf das Polymerisat, und das mittlere Molekulargewicht des Polymerisats 1000 bis 500 000 betragen.

Vorzugsweise gehorcht ein bivalenter Rest, der sich von einem Azofarbstoff der Formel I ableitet, der Formel

$$D-N=N$$

$$R^{1}$$

$$N-Y-Q-CQ-Q^{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

worin Y C2-C6-Alkylen bedeutet und D, R1, R2, R4 und Q2 jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen.

Die Herstellung der neuen Polymerisate kann nach an sich bekannten Methoden, wie sie z. B. in J. Polymer Sci., Part A. Polymer Chem., Band 28, Seiten 1 bis 13, 1990, beschrieben sind, erfolgen.

Zweckmäßig setzt man dabei einen entsprechenden Azofarbstoff der Formel I mit einer Acrylverbindung der Formel VIII

$$Q^2$$

$$Q^1 - CO - C = CH_2 \qquad (VIII),$$

in der Q1 und Q2 jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, Styrol und einem Zimtsäureester der Formel IX

$$Q^2$$
 | C₆H₅— CH = CH — CO— O— W— O— CO— C = CH₂ (IX),

5

35

40

45

50

in der Q² und W jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, im obengenannten Molverhältnis in einem inerten Lösungsmittel (z. B. Toluol oder Xylol) in Gegenwart eines Radikalstarters (z. B. Azo-bis-isobutyronitril) um.

Auch die Azofarbstoffe der Formel I enthaltenden Polymerisate eignen sich vorteilhaft zur Anwendung in der nichtlinearen Optik.

Die erfindungsgemäßen Polymerisate sind thermisch stabil und verfügen \tilde{v}^i er besonders große molekulare Hyperpolarisierbarkeitswerte (β).

Die Bestimmung der molekularen Hyperpolarisierbarkeit kann z. B. nach der Solvatochromiemeßmethode (siehe beispielsweise Z. Naturforschung, Band 20a, Seite 1441 bis 1471, 1965, oder J. Org. Chem., Band 54, Seite 3775 bis 3778, 1989) erfolgen. Man bestimmt dabei die Lage der Absorptionsbande einer Verbindung in verschiedenen Lösungsmitteln. Die Verschiebung der Absorptionsbande ist dann direkt proportional dem β-Wert, d. h. Verbindungen mit großer solvatochromer Verschiebung weisen eine große molekulare Hyperpolarisierbarkeit auf und eignen sich daher gut für die Anwendung in nichtlinear optischen Systemen (siehe beispielsweise Chemistry and Industry, 1. Oktober 1990, Seiten 600 bis 608).

Insbesondere ist hierbei die Eignung der Farbstoffe in der Nachrichtentechnik, in elektrooptischen Modulatoren (z. B. Mach-Zehnder-Inferometer), in optischen Schaltern, bei der Frequenzmischung oder in Wellenleitern hervorzuheben.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

Herstellung der Farbstoffe

Farbstoff 1

9,15 g (0,05 mol) 2,4-Dinitroanilin wurden in 30 ml Schwefelsäure (85 gew.-%ig) vorgelegt und bei 0 bis 5°C mit 17 g Nitrosylschwefelsäure versetzt. Es wurde 2 h bei 0 bis 5°C gerührt. Anschließend gab man die erhaltene Suspension zu einer Lösung von 14,3 g (0,05 mol) N,N-Dibutyl-2-isopropylanilin in 100 ml Eisessig. Es wurde 1 h bei 0 bis 5°C gerührt und danach mit Essigester extrahiert. Eine Säulenfiltration über Kieselgel mit Toluol als Lösungsmittel ergab 4,2 g Farbstoff der Formel

$$O_2N \longrightarrow N \longrightarrow N (C_4H_9)_2$$

$$NO_2 \longrightarrow CH(CH_3)_2$$

Farbstoff 2

6,9 g (0,05 mol) 4-Nitroanilin wurden in 30 ml Schwefelsäure gelöst und bei 0 bis 5°C mit 17 g Nitrosylschwefelsäure diazotiert. Man rührte 2 h bei 0 bis 5°C nach und gab dann die Lösung zu einer Suspension von 14,34 g (0,05 mol) N,N-Dibutyl-2-isopropylanilin in 100 ml Wasser, 50 ml Salzsäure und 50 ml Eisessig. Danach wurde 1 h bei 20°C nachgerührt und dann mit Essigester extrahiert. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck entfernt und der Rückstand durch Säulenfiltration über Kieselgel mit Toluol als Lösungsmittel gereinigt. Man erhielt 3,95 g des Farbstoffs der Formel

$$0_2N \longrightarrow N \longrightarrow N (C_4H_9)_2$$

$$CH (CH_3)_2$$

Farbstoff 3

1,05 g (0,005 mol) 2-Amino-4-chlor-5-phenylthiazol wurden in 8 ml Eisessig/Propionsäure (17:3 v/v) suspendiert und bei 0 bis 5°C mit 2 ml 85 gew.-%iger Schwefelsäure versetzt. Bei dieser Temperatur wurde 1 ml Nitrosylschwefelsäure zugesetzt. Diese Lösung gab man zu einer Suspension von 1,45 g (0,005 mol) N,N-Dibutyl-2-isopropylanilin in 20 g Eiswasser, 0,2 g Amidosulfonsäure und 2,5 ml konz. Salzsäure. Man rührte weiter 15 h bei 20°C nach und extrahierte anschließend mit Eisessig. Nach Abdampfen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck reinigte man das Produkt durch Säulenchromatographie über Kieselgel mit Essigester/Toluol (1:2 v/v) als Laufmittel. Man erhielt 1,48 g des Farbstoffs der Formel

 $C_{6}H_{5}$ $N = N - N (C_{4}H_{9})_{2}$ $CH (CH_{3})_{2}$

C₂₆H₃₃N₄SCl (469,10) ber: C 66,57; H 7,03; N 11,94, gef: C 66,20; H 6,98; N 12,03.

10

_20

25

35

55

60

65

Farbstoff 4

3.5 g (0.02 mol) 3.5-Dicyano-4-methyl-1-aminothiophen wurden in 60 ml Eisessig/Propionsäure (17:3 v/v) suspendiert und bei 20°C mit 20 ml 85 gew.-%iger Schwefelsäure versetzt. Anschließend wurden bei 0°C 4 ml Nitrosylschwefelsäure zugetropft. Die entstandene hellbraune Suspension wurde 2 h bei 0 bis 5°C gerührt und daraufhin zu einer Lösung aus N,N-Dibutyl-2-isopropylanilin in 50 ml Eiswasser, 1 g Amidosulfonsäure und 6 ml konz. Salzsäure gegeben. Man stellte mit Natriumacetat einen pH-Wert von 4 ein und ließ 1 h bei 20°C nachrühren. Dann saugte man den Farbstoff ab, wusch mit Wasser und trocknete unter vermindertem Druck. Der Farbstoff wurde durch Säulenchromatographie über Kieselgel mit dem Laufmittelsystem Toluol/Essigester (2:1 v/v) gereinigt. Man erhielt 4,1 g des Farbstoffs der Formel

C₂₄H₃₁N₅S (421,61) ber: C 68,37; H 7,93; N 16,61; S 7,59, gef: C 68,54; H 7,88; N 15,98; S 7,19.

Nach der in Z. Naturforschung, Band 20a, Seiten 1441 bis 1471, 1965, beschriebenen Methode wurde das Absorptionsmaximum der einzelnen Farbstoffe jeweils in Dioxan und Dimethylsulfoxid (DMSO) gemessen und dann die solvatochrome Verschiebung Δ₀[cm⁻¹] bestimmt.

Die jeweiligen Meßergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle

BspNr.	Farbstoff Nr.	λ _{max} (Dioxan) [nm]	λ _{max} (Dioxan) [nm]	$\Delta \tilde{v}$ [cm ⁻¹]
1	1	466	550	3277
2	2	453	505	2128
3	3	594	640	1210
4	4	515	572	1935

Patentansprüche

1. Verwendung von Azofarbstoffen der Formel 1

 $D-N=N \xrightarrow{\mathbb{R}^1} N \xrightarrow{\mathbb{R}^3} \mathbb{R}^3$ \mathbb{R}^2 (I),

in der

D für den Rest einer Diazokomponente, die sich von einem Anilin oder von einem fünfgliedrigen aromatischen heterocyclischen Amin ableitet, das ein bis drei Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, im heterocyclischen Ring aufweist und durch einen Benzol-, Thiophen-, Pyridin- oder Pyrimidinring anelliert sein kann,

 R^1 und R^2 unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff, $C_1 - C_6$ -Alkyl oder $C_5 - C_7$ -Cycloalkyl und R^3 und R^4 unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff oder $C_1 - C_6$ -Alkyl, das durch Acryloyloxy oder Methacryloyloxy substituiert sein kann, stehen,

mit der Maßgabe, daß mindestens einer der beiden Reste R¹ und R² von Wasserstoff verschieden ist, in der nichtlinearen Optik.

- 2 Verwendung von Azofarbstoffen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß D für den Rest einer Diazokomponente steht, die sich von einem Anilin oder von einem heterocyclischen Amin aus der Pyrrol-, Furan-, Thiophen-, Pyrazol-, Imidazol-, Oxazol-, Isoxazol-, Thiazol-, Isothiazol-, Triazol-, Oxadiazol-, Thiadiazol-, Benzimidazol-, Benzimidazol-, Benzimidazol-, Benzimidazol-, Pyrimidothiophen- oder Thienothiazolreihe ableitet.
- 3. Verwendung von Azofarbstoffen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß D für den Rest einer Diazokomponente steht, die sich von einem Anilin oder von einem heterocyclischen Amin aus der Pyrrol-, Thiophen-, Pyrazol-, Thiazol-, Isothiazol-, Triazol-, Thiadiazol-, Benzthiazol-, Benzthiazol-, Benzisothiazol-, Pyridothiophen-, Pyrimidothiophen- oder Thienothiazolreihe ableitet.
- 4. Verwendung von Azofarbstoffen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R¹ für Wasserstoff und R² C₁-C₄-Alkyl stehen.
- 5. Verwendung von Azofarbstoffen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R^3 und R^4 unabhängig voneinander jeweils für $C_1 C_4$ -Alkyl stehen.
- 6. Verwendung von Azofarbstoffen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R^1 für Wasserstoff und R^2 für C_3 — C_4 -Alkyl steht
- 7. Azofarbstoffe enthaltende Polymerisate, die als charakteristische Monomereinheiten einen bivalenten Rest, der sich von einem Azofarbstoff der Formel I gemäß Anspruch 1 ableitet, sowie Reste der Formein IV, V und VI

65

60

10

15

20

30

40

aufweisen, worin

25

40

45

55

60

65

Q¹ Hydroxy, $C_1 - C_6$ -Alkoxy, Oxiranylmethoxy, Phenoxy, Amino oder $C_1 - C_4$ -Mono- oder Dialkylamino, Q^2 Wasserstoff oder Methyl und $Q_2 - C_{10}$ -Alkylen bedeuten,

(VI)

wobei der Anteil der Monomereinheiten der bivalenten Reste, die sich von Formel I ableiten, 1 bis 100 Mol-%, der der Formel IV 0 bis 99 Mol-%, der der Formel VI 0 bis 75 Mol-%, jeweils bezogen auf das Polymerisat, und das mittlere Molekulargewicht des Polymerisats 1000 bis 500 000 betragen.

8. Verwendung der Azofarbstoffe enthaltenden Polymerisate gemäß Anspruch 7 in der nichtlinearen Optik.